

Nordkitt

Fensterkitt auf Leinölbasis

Produktbeschreibung

- Fensterkitt auf Basis pflanzlicher und synthetischer Öle mit oxidativer Oberflächentrocknung



Anwendungsgebiete

- Abdichtung von Einfachgläsern in lackierten Holzrahmen Einsetzbar in der Beanspruchungsgruppe 1 entsprechend Rosenheimer Tabelle (bis 80 cm Kantenlänge), ausgenommen VSG u. Gießharz-Kombinationen

Technische Werte

Eigenschaften	Wert
Standardfarbe	beige
Spez. Gewicht (DIN5245 1)	ca. 2,0 g/ml
Verarbeitungstemperatur	+ 5 °C bis + 30°C
Temperaturbeständigkeit	- 30°C bis + 60°C
Volumenänderung	unter 1%
Offene Zeit bis Hautbildung (23°C 50% rel. LF)	ca. 2 Wochen

Verarbeitungshinweise:

- Die allgemein anerkannten Regeln und Normen sind zu beachten (z. B. VOB DIN 18361, DIN 18545, BFS-Merkblätter, Rosenheimer Tabelle).
- Alle Haftflächen müssen tragfähig, trocken, fett- und staubfrei sein. Lose Anstriche beeinträchtigen die Haftfestigkeit und sind zu entfernen. Glas vor Verkittung sorgfältig im Kontaktbereich mit Dowsil Reiniger R40 reinigen. Hohlräume voll satt ausfüllen. Lunkerstellen vermeiden.

- Die Glasfalzbreite muss unter Berücksichtigung der erforderlichen Dicke, der Dichtstoffvorlage und der Dicke der Verglasungseinheit nach DIN 18545 Teil 1 bemessen sein.
- Vor der Verkittung muss der Rahmen anstrichtechnisch so behandelt sein, dass keine Bindemittelabwanderung aus dem Kitt erfolgen kann.
- Bei Anwendung von Lasuranstrichen ist grundsätzlich elastisch abzudichten, entsprechend den NORDSIL – Systemen. Max. Holzfeuchte: Nadelhölzer 15 % bzw. Tropische Hölzer 12 %

Nachbehandlung:

- Nachglätten mit poliertem Kittmesser. Nach Hautbildung, spätestens jedoch 4 bis 8 Wochen nach Verkittung, durch einen witterungsbeständigen, deckenden hochwertigen Lackanstrich vollflächig schützen. Es ist darauf zu achten, dass sich eine für den Anstrich ausreichend tragfähige Kitthaut gebildet hat, die vom Lack nicht angelöst wird. Bei den Kittfasen empfehlen wir keine Grundierung, sondern mindestens einen zweimaligen Anstrich mit dem Decklack. (z. Bsp. Alkydharzlacke) Leinölkitt ist mit den meisten Alkydharzlacken überstreichbar.
- Am besten haben sich bislang elastische Hochglanzlacke bewährt. Weniger geeignet sind die Ventilationslacke. Bei wasserverdünnbaren Lacken können Unverträglichkeiten in Form von Verfärbungen bzw. Rissen auftreten. Wir empfehlen grundsätzlich Vorversuche gemäß DIN 52452 Teil 4.

Reinigung:

- Frischer NORDKITT kann mittels Dowsil Reiniger R40 entfernt werden

Lieferform:

- 10 kg Eimer, 0,5 kg Beutel

Lagerzeit:

- 12 Monate (kühl und trocken gelagert)

Zusatzinformationen – Bitte sorgfältig lesen

- Die hierin enthaltenen Angaben und Daten sind präzise und zuverlässig. Es ist jedoch Aufgabe des Anwenders, die Eignung des Produkts für einen bestimmten Verwendungszweck zu prüfen. Wir können nicht über alle Anwendungen oder Einsatzbedingungen für Ihre Produkte auf dem Laufenden sein und übernehmen keine Garantie hinsichtlich der Eignung eines Produktes für bestimmte Anwendungen. Sie sollten jeden Verwendungsvorschlag für unsere Produkte sorgfältig prüfen, um sich selbst von der

zufriedenstellenden Leistung in ihrer Anwendung zu überzeugen. Falls Produkte von uns in Anwendungen eingesetzt werden sollen, die einer staatlichen Genehmigung bzw. Zulassung bedürfen, so ist diese vom Anwender einzuholen. Wir garantieren lediglich, dass Produkte den jeweiligen Spezifikationen entsprechen, übernehmen jedoch weder Garantie für die Marktgängigkeit oder die Eignung des Produktes für eine bestimmte Anwendung noch sonstige ausdrückliche oder stillschweigende Garantien. Das Recht des Anwenders und die Haftung von NKF beschränken sich auf die Erstattung des Kaufpreises oder den Umtausch eines jeden Produktes, das nachweislich nicht die spezifischen Merkmale aufweist. Die NKF ist in keinem Fall schadenersatzpflichtig. Verwendungsvorschläge sind nicht als Aufforderung zur Verletzung bestehender Patentrechte zu verstehen.